

BACHL neoTect® EPS 035 DZ

Technische Daten

Dämmsystem zum Einpassen zwischen die Sparren. Durch das Endlos-Stecksystem können alle Sparrenabstände nahezu verschnittfrei abgedeckt werden. neoTect®-Platten werden mit Nut und Feder zusammengefügt und passend zugeschnitten. Durch die wechselseitige Schlitzung entsteht nach dem Einfügen zwischen den Sparren ein Federeffekt, der eine selbsttätige Klemmwirkung gewährleistet. Um zukunftsweisende Dämmwerte zu erreichen, kann neoTect® auch mit einer Aufsparren- oder Untersparrendämmung kombiniert werden.

Eigenschaften		BACHL neoTect® EPS 035 DZ				
Güteschutz EPS	Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS Hartschaum					
Qualitätstyp	EPS 035 DZ					
Anwendung	Zwischensparrendämmung (DZ)					
Elementgröße	1.000 x 623 mm					
Plattendicke	80 - 160 mm					
Kantenausbildung	umlaufend Nut und Feder					
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3					
Technische Daten						
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert (D)	0,035 W/(mK)					
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (EU)	0,033 W/(mK)					
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (DIN EN 13163)	20/40					
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E					
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei					
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.					
Dicke [mm]	80	100	120	140	160	
R-Wert bei 0,035 [m ² K/W] (D)	2,286	2,857	3,429	4,000	4,571	
R-Wert bei 0,033 [m ² K/W] (EU)	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	

Stand: 24.05.2018

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49 8582 809-350

DÄMMSTOFFE