

BACHL neoTopDach® Klappbahnen EPS 032 DAA dh

Technische Daten

Klappbahnen bestehend aus Neopor®. Kaschiert mit einer normgerechten Bitumendachbahn.

| Eigenschaften | | BACHL neoTopDach® Klappbahnen EPS 032 DAA dh | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Güteschutz EPS | Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS Hartschaum | | | | | | | | |
| Qualitätstyp | EPS 032 DAA dh | | | | | | | | |
| Anwendung | Flachdachdämmung (DAA) | | | | | | | | |
| Elementgröße | 3.000 x 1.000 mm | | | | | | | | |
| Plattendicke | 80 - 200 mm | | | | | | | | |
| Beschaffenheit | überlappende Bitumenbahn | | | | | | | | |
| Kaschierungen | Standardkaschierung mit Glasvlieseinlage V13 Sonderkaschierung G 200 S4 Sand/Folie, Sonderkaschierung PYE G 200 S4 Sand/Sand | | | | | | | | |
| CE-Schlüssel | EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-CS(10)150-BS200-DS(N)5-DLT(2)5 | | | | | | | | |
| Technische Daten | | | | | | | | | |
| Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert (D) | 0,032 W/(mK) | | | | | | | | |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (EU) | 0,031 W/(mK) | | | | | | | | |
| Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (DIN EN 13163) | 30/70 | | | | | | | | |
| Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (DIN EN 826) | ≥ 150 kPa | | | | | | | | |
| Zulässige Dauerdruckspannung $\sigma_{2\%}$ (DIN EN 13163) | ≥ 45 kPa | | | | | | | | |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1) | RtF-E | | | | | | | | |
| Verhalten | Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei | | | | | | | | |
| Entsorgung | Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich. | | | | | | | | |
| Dicke [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | |
| R-Wert bei 0,032 [m ² K/W] (D) | 2,500 | 3,125 | 3,750 | 4,375 | 5,000 | 5,625 | 6,250 | | |
| R-Wert bei 0,031 [m ² K/W] (EU) | 2,55 | 3,20 | 3,85 | 4,50 | 5,15 | 5,80 | 6,45 | | |

Verlegehinweise:

BACHL neoTopDach® Klappbahnen werden mit geeignetem Kaltkleber streifenweise auf eine Bitumendampfsperre verklebt. Je nach Art der Kaschierung erfolgt der weitere Dachaufbau nach den Fachregeln des ZVDH. Lose Verlegung und mechanische Befestigung ist ebenfalls möglich.

Die Dämmplatten sind unbedingt vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen !

Stand: 24.05.2018

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49 8582 809-350

DÄMMSTOFFE