

BACHL Fassadendämmplatte EPSe 034 WDV neoWall®

Technische Daten

Wärmedämmplatte aus Neopor® (EPS-Hartschaum) gemäß DIN EN 13163 zum Einsatz im Fassadenbereich. Die Hinweise der Planungs- und Verlegeempfehlung der Systemhersteller sind zu beachten.

Eigenschaften	BACHL Fassadendämmplatte EPSe 034 WDV neoWall®
Güteschutz EPS	Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS Hartschaum
Qualitätstyp	EPS 034 WDV
Anwendung	WDV
Elementgröße	1.000 x 500 mm
Plattendicke	80 - 200 mm
Kantenausbildung	stumpf
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-BS80-TR80-DS(N)2-DS(70,-)5-SD(i*)-SS25-GM300-MU70-WL(P)0,2

Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert (D) lt. DIN 4108-4	0,034 W/(mK)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (EU)	0,033 W/(mK)
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (DIN EN 13163)	30/70
Zugfestigkeit senkrecht z. Plattenebene σ_{mt} (DIN EN 1607)	≥ 80 kPa
Biegefestigkeit (DIN EN 12089)	≥ 80 kPa
Scherfestigkeit τ (DIN EN 12090)	≥ 25 kPa
Schubmodul G (DIN EN 12090)	≥ 300 kPa
Baustoffklasse (DIN 4102-1)	B1
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.

Dicke [mm]	80	100	120	140	160	180	200	220	240
R-Wert [m ² K/W] (D)	2,353	2,941	3,529	4,118	4,706	5,294	5,882	6,471	7,059
R-Wert [m ² K/W] (EU)	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,45	6,05	6,65	7,25
*) Dynamische Steifigkeit	≤ 20		≤ 15		≤ 10		≤ 7		
Dicke [mm]	260	280	300	320	340	360	380	400	
R-Wert [m ² K/W] (D)	7,647	8,235	8,824	9,412	10,000	10,588	11,176	11,765	
R-Wert [m ² K/W] (EU)	7,85	8,45	9,05	9,70	10,30	10,90	11,50	12,10	
*) Dynamische Steifigkeit	≤ 7								

Hinweise:

Deckmaß der Platten mit allseitiger Kantenausführung Stufenfalz oder Nut und Feder:

Plattenstärke:	Stufenfalz:	Nut und Feder:
ab 80 mm	990 x 490 mm	-
ab 80 mm	-	990 x 490 mm

Stand: 20.09.2018

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49 8582 809-350

DÄMMSTOFFE